

PIGMENTI TEHNIČNI PODATKI

Šifra	Barvni odtenek	Sistem	Max. T (°C)	Optimalni odmerek
6202	rumena	Zr-Si-Pr	1280	3-8 %
6238	rumena	Zr-Si-Pr	1250	6 %
6275	rumena	Zr-Si-Pr	1300	6 %
6201	rumena	Zr-Si-Pr	1250	6 %
6261	rumena	Sn-V	1400	5 %
6246	bambus	Zr-V	1300	5 %
6243	indij rumena	Zr-V-In	1400	5 %
6203	biskvit	Zr-Al-Cr-Fe	1300	5 %
6210	karamel	Fe-Cr-Zn-Al-Si	1250	5 %
6263	oker	Cr-Fe-Zn-Al	1250	5 %
6234	breskev	Zr-Si-Fe	1250	5 %
6207	železno rdeča	Zr-Si-Fe	1250	6 %
6235	koralna	Zr-Si-Fe	1250	5 %
6211	koralna	Zr-Si-Fe	1250	5 %
6216	cimet	Cr-Fe-Zn-Al	1300	5 %
6217	rja	Zn-Fe-Cr	1250	5 %
6209	lešnikova	Fe-Cr-Zn	1300	5 %
6218	kostanjeva	Zn-Cr-Fe	1250	5 %
6208	kakav	Cr-Fe-Zn	1350	5 %
6274	kava	Cr-Fe-Zn-Ni	1250	5 %
6237	turkizna	Zr-Si-V	1350	5 %
6225	turkizna	Zr-Si-V	1350	5 %
6272	turkizno modra	Zr-Si-V	1350	5 %
6260	modro zelena	Zr-Si-Pr-V	1300	5 %
6264	meta zelena	Zr-Si-Pr-V	1300	5 %
6267	vodno zelena	Zr-Si-Pr-V	1300	5 %
6266	pastel zelena	Zr-Si-Pr-V	1250	5 %
6257	majsko zelena	Zr-Si-Pr-V	1300	5 %
6251	viktorijansko zel.	Cr-Ca-Si	1300	5 %
6268	krom zelena	Cr	1350	5 %
6278	zelena	Cr-Al	1350	3 %
6269	listno zelena	Cr-Si-Co	1350	5 %
6279	smreka zelena	Cr-Mg-Co	1400	5 %
6277	petrol zelena	Cr-Si-Co	1400	3 %
6227	petrol	Cr-Co-Zn	1350	5 %
6228	modro zelena	Co-Al-Cr-Zn	1300	3 %
6273	nebeško modra	Al-Zn-Co	1400	5 %
6252	indijsko modra	Cr-Si-Co	1450	4 %
6226	modra	Co-Al	1450	3 %

6253	kobalt modra	Co-Si	1450	3 %
6240	rožnata	Sn-Cr-Ca	1250	5 %
6215	starinsko roza	Ca-Sn-Si-Cr	1250	10 %
6214	roza	Sn-Cr-Ca	1250	10 %
6276	roza	Sn-Ca-Si-Cr	1250	10 %
6212	vinsko rdeča	Sn-Ca-Si-Cr	1250	10 %
6213	vinsko rdeča	Sn-Ca-Si-Cr	1250	10 %
6244	vinsko rdeča	Cr-Sn-Ca-Si	1250	10 %
6224	lila	Sn-Cr	1250	10 %
6254	vijolična	Sn-Cr	1200	10 %
6239	vijolična	Sn-Cr	1300	10 %
6250	modro siva	Sn-Sb	1250	5 %
6248	modro siva	Sn-Sb	1300	5 %
6247	siva	Zr-Si-Co-Ni	1300	5 %
6270	sivo modra	Sn-Sb	1300	5 %
6249	nevtralno siva	Si-Co-Ni-Zn	1350	5 %
6255	močno črna	Fe-Cr-Ni	1300	5 %
6220	črna	Ni-Mn-Fe-Cr	1300	5 %
6259	črna	Co-Ni-Fe-Cr	1300	5 %
6221	črna	Fe-Cr-Co-Mn-Ni	1300	5 %
6258	črna	Fe-Cr-Ni-Co	1300	5 %

Povpraševanja in naročila lahko oddate na telefonski številki: 041 227 798 (Jurij) oziroma 051 867 868 (Aleš) ali pa na elektronski naslov: info@glinca.si.

Pigmente lahko dobite v količinah od 100 g naprej. Dobavni rok je običajno 2 - 5 tednov.

Našo ostalo ponudbo si pogledjte na: <http://glinca.si/katalog/>

Želimo vam prijetno ustvarjanje!

